

FM Epoxi Bodenbeschichtung rutschsicher 5 l

Version Premium und Normal

- Sehr widerstandsfähige Beschichtung
- Reicht für ca. 25 bis 30 m²
- Premium mit Spezialwachsen gegen Reduktion von Abrieb / Kratzer und extra hohe Pigmentierung

- Rutschsicherheitsgranulat enthalten
- Rutschsicherheit R 10



Verarbeitungsanweisung:

Bevor Sie **FM Epoxi Bodenbeschichtung rutschsicher** anwenden können muss der Boden vorbereitet werden.

Wichtig: Sie können nicht alles anmischen und dann portionieren, um es dann später zu verwenden. Einmal angemischt, muss die angemischte Masse verbraucht werden!

Mindestumgebungstemperatur: 10 Grad Celsius (unter 10 Grad stoppt die Aushärtung).

Aushärtungszeit für 2. Anstrich: bei 15 Grad Celsius ca. 12 Stunden

Volle mechanische Belastbarkeit: ca. 24 Stunden (ca. 15°C). Während der Trocknung darf es nicht darauf regnen! Volle chemische Resistenz nach ca. 7 Tagen

Benötigtes Werkzeug: Nylonrolle, KEIN Schaumstoff

Bodenvorbereitung: Reinigen Sie die zu beschichtene Fläche. Loses Material und Dreck sowie Staub müssen entfernt werden. Darüber hinaus darf sich kein Öl oder Fett auf der Oberfläche befinden.

Anmischen des Produktes: Öffnen Sie die Eimer. Darin befinden sich das Komponente A (5,6 kg / 3,75 l) und Komponente B (1,4 kg / 1,25 l) Sie können das Produkt als Gesamtes oder auch portionsweise anmischen. (Bitte genau abmessen/abwiegen)

In kg	A	B
Ganz	5,6 kg	1,4 kg
Hälfte	2,8 kg	0,7 kg
Viertel	1,4 kg	0,35 kg

ml	A	B
Ganz	3750 ml	1250 ml
Hälfte	1875 ml	625 ml
Viertel	937,5 ml	312,5 ml

Gerade beim Portionieren mischen Sie die Komponente A vorher gut durch, damit sich die abgesetzten Pigmente gut verteilen. Sie können die Masse auch als Gesamtes in einem Eimer anmischen mit einem Mixer/Bohrmaschine. Tragen Sie dabei auf alle Fälle Handschuhe, damit diese Chemie nicht an Ihre Hände/Haut gerät.

Wichtig: Die Masse muss gleichmäßig durchmischt sein.

Auftragen der Beschichtung:

Tragen Sie die Beschichtung mit einer mittelflorigen Nylonrolle (Lammfellrolle) auf und arbeiten Sie diese gut in den Untergrund ein. Überschreiten Sie nicht die maximal Reichweite von 30m² pro 5 Liter. Beim Auftragen merken Sie schnell, wie saugstark der Boden ist. Bei der Aushärtung dunkelt die Beschichtung leicht nach.

Der 2. Anstrich sollte nach ca. 12 Stunden (bei ca. 15°C) erfolgen. Der Raum sollte während der Aushärtung gut belüftet sein. Wenn Sie den 2. Anstrich nicht innerhalb von 5 Tagen vornehmen, müssen Sie den Boden leicht anschleifen, bevor Sie ihn ein zweites Mal beschichten.

Framary GmbH

Ahornweg 6
56579 Bonefeld
Telefon: 06244 326 99 80
Fax: 06244 326 99 99
info@framary.de